QTS – nýty spol. s r.o. Šunychelská 1219, 735 81 Bohumín 1, ČR

Tel: 596 012 948524, mobil: 602 714 093

CeSOL
UHLOVODÍKOVÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK

1. Popis a kvalitativní vlastnosti

CeSOL je organický lehký uhlovodíkový přípravek. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. Přípravek je bez výrazného zápachu.
Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách. Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se beze zbytku. Je nepolární což znamená, že po jeho aplikace je povrh chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 48 hod. podle typu skladování.
Jedná se o hořlavinu III. třídy nebezpečnosti. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně měkkých typů karbonů.

2. Oblast použití

Protože se jedná o hořlavinu III. tř. nebezpečnosti je vhodné jej používat pro čištění, kde si přejeme, aby povrch byl 100 % odmaštěn. Aplikujeme jej i na hrubé vrstvy nečistot, při opravách, v mycích stolech, na jemné dočištění v lakovacích linkách před nanášením všech typů nátěrových hmot. Odpařuje se beze zbytku a proto je zvlášť vhodný před aplikací studeného zinku práškových barev a všech nátěrových hmot.
Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji. Tento přípravek je možno použít i v ultrazvukových vanách.

3. Výhody přípravku

- dokonalé odmaštění
- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie
- dodavatelská firma **QTS – nýty spol. s r.o.** odebírá nasycený přípravek zpět k zneškodnění

4. Technická data

Skupenství (při 20 ^{0}C):	kapalné
Barva:	čirá
Zápach:	charakteristický
Bod varu/destilační rozsah (^{0}C):	190 - 203
Bod tání (^{0}C)	pod - 20
Bod vzplanutí (^{0}C):	62
Zápalná teplota (^{0}C):	200
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	6,8
dolní mez (% obj):	0,4
Hustota (při 20 ^{0}C):	0,789 g/cm^3
Rozpustnost (při 20 ^{0}C) ve vodě:	nerozpustný
Skupina výbušnosti:	II.A

QTS – nýty spol. s r.o. Šunychelská 1219, 735 81 Bohumín 1, ČR

Tel: 596 012 948524, mobil: 602 714 093

DeSOL
UHLOVODÍKOVÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK

1. Popis a kvalitativní vlastnosti

deSOL je organický lehký uhlovodíkový přípravek. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. Přípravek je bez výrazného zápachu.
Hodí se jako náhrada chlorovaných uhlovodíků typu perchloretylen, ale nelze jej aplikovat v parách. Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Odpařuje se beze zbytku. Je nepolární což znamená, že po jeho aplikace je povrh chráněn proti vzdušné vlhkosti po dobu 24 až 48 hod. podle typu skladování.
Jedná se o hořlavinu III. třídy nebezpečnosti. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje. Odplavuje mechanické nečistoty včetně měkkých typů karbonů.

2. Oblast použití

Protože se jedná o hořlavinu III. tř. nebezpečnosti je vhodné jej používat pro čištění, kde si přejeme, aby povrch byl 100 % odmaštěn. Aplikujeme jej i na hrubé vrstvy nečistot, při opravách, v mycích stolech, na jemné dočištění v lakovacích linkách před nanášením všech typů nátěrových hmot. Odpařuje se beze zbytku a proto je zvlášť vhodný před aplikací studeného zinku práškových barev a všech nátěrových hmot.
Nanáší se štětcem nebo nízkotlakým postřikem, ponorem, případně se aplikuje ve spreji. Tento přípravek je možno použít i v ultrazvukových vanách.

3. Výhody přípravku

- dokonalé odmaštění
- odmašťování bez ohřevu lázně – úspora energie
- dodavatelská firma **QTS – nýty spol. s r.o.** odebírá nasycený přípravek zpět k zneškodnění

4. Technická data

Skupenství (při 20 ^{0}C):	kapalné
Barva:	čirá
Zápach:	charakteristický
Bod varu/destilační rozsah (^{0}C):	173-193
Bod tání (^{0}C)	pod - 20
Bod vzplanutí (^{0}C):	57
Zápalná teplota (^{0}C):	230
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	7,0
dolní mez (% obj):	0,6
Hustota (při 20 ^{0}C):	0,7601 g/cm^3
Rozpustnost (při 20 ^{0}C) ve vodě:	nerozpustný
Skupina výbušnosti:	II.A

QTS – nýty spol. s r.o. Šunychelská 1219, 735 81 Bohumín 1, ČR

Tel: 596 012 948524, mobil: 602 714 093

Standard Plus
KONZERVAČNÍ A TAKÉ ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK

1. Popis a kvalitativní vlastnosti

Standard Plus je organický lehký uhlovodíkový přípravek s obsahem parafinů. Neobsahuje halogenované uhlovodíky, obsah aromatických látek je pod 0,1 %. Dále neobsahuje PTBB, PCB a PCT a proto je hodnocen jako vhodný produkt z hlediska životního prostředí. Je neagresivní proti nátěrům a umělým hmotám. Přípravek má charakteristický zápach (mírný).
Používá se v neředěném stavu. S vodou se neslučuje a tvoří ostré rozhraní. Po odpaření uhlovodíkové složky parafin zatvrdne a vytvoří vrstvu 1 µ, která chrání proti korozi. Jedná se o hořlavinu III. třídy nebezpečnosti. Protože se jedná o uhlovodíkový přípravek, je vhodný pro různé jakosti materiálů od ocelí až po barevné kovy a jejich slitiny, sklo, plasty. Velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje, ale při nasycení těmito látkami nezůstane vrstva parafinu nepřilnavá a může dojít k pocitu mastnoty.

2. Oblast použití

Protože se jedná o hořlavinu III. tř. nebezpečnosti je vhodné jej používat pro ochranu kovového povrchu v rozmezí měsíce až 12 měsíců podle požadavku zadavatele a způsobu skladování. Aplikujeme jej ponorem či postřikem.

3. Výhody přípravku

- Dlouhodobá ochrana proti korozi
- Po zaschnutí parafinu povrch nelepí a přesto je chráněn
- Vysoce vzlínavý přípravek je možné jej aplikovat i pouze postřikem

4. Technická data

Skupenství (při 20 ^{0}C):	kapalné
Barva:	čirá
Zápach:	charakteristický
Bod varu/destilační rozsah (^{0}C):	190
Bod tání (^{0}C)	pod - 20
Bod vzplanutí (^{0}C):	65
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	4,3
dolní mez (% obj):	0,6
Hustota (při 20 ^{0}C):	0,745 g/cm^3
Rozpustnost (při 20 ^{0}C) ve vodě:	nerozpustný
Skupina výbušnosti:	II.A